

Dynasylan® P

テトラ n-プロピルシリケート $\text{Si}(\text{OC}_3\text{H}_7)_4$

概要

Dynasylan® P は、特殊シリケートで、シリコンの架橋剤などに使用されます。またゾルゲル材料の原料としても使用されます

代表的特性値(規格ではありません)

特性	値	単位	試験法
引火点	88	°C	EN 2179
密度 (20 °C)	0.92	g/cm ³	DIN 51757
粘度 (20 °C)	1	mPa·s	DIN 53015
沸点	226	°C	DIN 51751

各国法規登録状況

EINECS/ELINCS (EU) :	登録
AICS (オーストラリア) :	登録
DSL/NDSL (カナダ) :	登録
PICCS (フィリピン) :	登録
TSCA (米国) :	登録
IECSC (中国) :	登録
ENCS (日本) :	登録
ECL (韓国) :	登録

安全性および取り扱い

Dynasylan® 製品の使用を検討する前に、製品安全データシート (MSDS) の安全性および毒性データに加えて、適切な輸送、保存および使用に関する情報を精読してください。製品データシートは、弊社ウェブサイト www.dynasylan.com に登録した後に、またはご要望に応じて最寄りの販売店やカスタマーサービスで入手できます。

包装および保存

Dynasylan® P は、通常荷姿として 25kg、190 kg ドラム缶、または 900 kg バルクコンテナで提供しています。またお客様の多様なニーズにお応えするため、特別容器での包装も承りますので、ご相談ください。(通常荷姿は変更する場合があります。予めご了承ください)

Dynasylan® P の保管期間は、常温未開封で 1 年です。

2024/09/01